

Landesvertretung Österreich

CARO Betonkosmetik eU
 Bundesstraße 35
 A-6111 Volders
 ☎ +43522493874
 Fax: +43522493347
 Mail: caro@caro.co.at

**Technisches
Datenblatt**

SSP

SBK-08 Struktur- Spachtel- Pulver

SBK-08 Struktur- Spachtel- Pulver**Eigenschaften****Produkteigenschaften**

- ❶ Zur Verwendung als Strukturspachtelung auf Hartbetonböden Treppen etc. oder als Spritzbetonpulver zur Wiederherstellung der Sichtbetonhaut (Sinterschicht).
- ❷ Kann mit dem Spritzbetonpulver Be-dunkel und SBK-08 Farbpigmenten gemischt werden und ist für die Verwendung als Strukturspachtel für Schalungsstrukturen und Schalungsstösse geeignet.
- ❸ Nur in Verbindung mit SBK-08 Rep-hell und Be-dunkel anwenden und nur mit den getesteten Permanent- Imprägnierungen Neutec LT 342, LT 344 und LT 425, einsetzen.

Lagerung:

Trocken lagern. Behälter immer gut verschlossen halten.

Haltbarkeit:

Bis zur Verarbeitung 12 Monate ab Auslieferdatum.

Entsorgung:

Sicherstellen, dass das Produkt nicht ins Abwasser oder in die Kanalisation gelangt. Beachten Sie die allgemeinen Vorschriften zur Entsorgung von Bund, Kanton oder Gemeinde.

Gebrauchsanweisung / Verarbeitung**Grundierung (Haftgrund)**

Der Untergrund muss gereinigt und frei von Staub, Fett und Oel sein.

Der SSP Strukturspachtel stellt eine feste Verbindung zwischen Ober- und Untermaterial her. Für die Grundierung M10 (Mischwasser) bei stark saugenden Untergründen 2 mal unverdünnt vorstreichen (grundieren).

SSP Strukturspachtelung:

Je nach Strukturstärke 1 Teile SSP mit 0,3 bis 0,6 Teilen **M10** (Mischwasser) gut aufmischen.

SSP Spritzverarbeitung:

Für die Verarbeitung mit Niederdruck-Spritzgerät 1 Teile SSP mit 1 Teil **M10** (Mischwasser) gut aufmischen.

Verarbeitungstemperatur:

8° – 40°C,

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Die Reinigung erfolgt mit Leitungswasser.

Landesvertretung Österreich

CARO Betonkosmetik eU
 Bundesstraße 35
 A-6111 Volders
 ☎ +43522493874
 Fax: +43522493347
 Mail: caro@caro.co.at

SBK-08 Struktur- Spachtel- Pulver

2

Technische Daten

Form	Pulver „Enthält Portlandzement / Weisszement“
Farbe:	weisslich
Verpackung / Lieferform:	15 Kg Ovaleimer
Lagerfähigkeit	Behälter immer gut verschlossen und trocken lagern.
Transportvorschriften	kein Gefahrgut im Sinne der bekannten Transportvorschriften

Gefahrenhinweise

„Enthält Portlandzement / Weisszement“

H315 Verursacht Hautreizungen.
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H335 Kann die Atemwege reizen.
 P261 Einatmen von Staub vermeiden.
 P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
 P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
 P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
 P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
 P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte nicht befreit. Die Austestung der Eignung der beschriebenen Produkte liegt ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Abnehmers und muss durch dafür qualifiziertes Personal erfolgen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.

Ausgabe: Januar 2016

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.